



LACKTHERM® 1355 F

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Barniz a base de epóxi modificado de secado al horno.	
PROPIEDADES:	Destacase por la resistencia química y excelentes propiedades dieléctricas, mecánicas y flexibilidad.	
INDICACIÓN DE USO:	Bobinados, Motores herméticos.	
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión, vacío.	
CARACTERÍSTICAS	Código: Aspecto/Color: Viscosidad CF4: 25°C (ASTM D1200/94) Peso Específico: (ASTM D1475/98) Sólidos por Peso: (ASTM D2697/03) Rigidez Dieléctrica: (IEC60464-2) Clase Térmica: (DIN 46452/77) Extracción Del Refrigerante de gás R134 a (NBR 13953): Diluyente: Compatibilidad con hilos esmaltados de clase térmica: CA/CC: Ficha de Emergência: Plazo de Validez:	10057478 (900 mL) Ambar 25 – 40" 0,94 ± 0,01 g/cm³ 31 ± 2% 60 kV/mm (mín.) F (155°C) Máx. 0,7% Diluyente Alquidico 1024. Si necesario el producto ya está preparado para uso. F – H CA/CC ONU 1263 12 meses
RECOMENDACIONES	Mantener em lugar fresco, distante de los puntos de ignición. Mantener el embalaje cerrado después del uso parcial. El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.	

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:**

Antes del uso de este producto es indispensable una lectura de todas las informaciones contenidas en su documento de informaciones de seguridad de productos químicos (FISPQ), disponible en nuestro sitio, informado al final de este boletín técnico.

La preparación de la superficie, manejo y el uso de tintas durante la pintura y secado, por ser de productos inflamables, deben ser realizados en locales ventilados, lejos de llamas, chispas o calor excesivo, utilizando equipamientos de protección individual (EPI's) apropiados para la etapa a ser realizada.

El contacto con la piel puede causar irritaciones.

Se ingerido, no inducir vómito. En el caso de contacto con los ojos, lavarlos abundantemente con agua. En cualquier de los casos, procurar un médico inmediatamente.

No fumar en el área de trabajo.

Certificar que las instalaciones eléctricas estén perfectas y que no provoquen chispas.

No usar solvente para limpieza de la piel, manos y otras partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol, en seguida, lavar con agua y productos de limpieza apropiados.

En caso de incendio, usar extintores de CO₂ o polvo químico. No es recomendado el uso de agua para extinguir el fuego producido por la quema de tintas.

El almacenamiento de tintas y solventes debe ser hecho en locales ventilados y protegidos de la intemperie. La temperatura puede oscilar entre 10 a 40°C.

Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores químicos, la persona intoxicada debe ser removida inmediatamente del local de trabajo para locales ventilados.

En caso de desmayo, llamar inmediatamente un médico.

Producto destinado para uso y manejo de profesionales del área de pintura.

La aplicación y utilización de este producto, deberá ser realizada, en conformidad con todas las normas y reglamentos Nacionales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Caso necesario la realización de remociones de la pintura ya aplicada y endurecida del sustrato, el operador y las personas que están en el mismo ambiente, deberán utilizar equipamientos de protección individual (EPIs), apropiados conforme indicado en el documento de informaciones de seguridad (FISPQ).

En situaciones que ocurran la necesidad de efectuar procesos de sueldas de piezas metálicas pintadas con este producto, serán liberados polvos y gases (humo) que exigirán la utilización de equipamiento de protección individual apropiado (mascaras con filtros de carbón activado y sin embargo equipamientos de aire forzado) de acuerdo con cada ambiente.

Las aplicaciones en áreas confinadas requieren ventilación adecuada, además de métodos y procedimientos específicos. Para estas situaciones contactar el departamento de seguridad de su empresa.

Para mayores informaciones consultar el Departamento Técnico de WEG Tintas a través del teléfono especificado al final de este boletín.

NOTA:

Las informaciones contenidas en este boletín técnico son basadas en la experiencia y conocimiento adquirido en campo por el equipo técnico de WEG Tintas.

En caso de utilización del producto sin previa consulta a WEG Tintas sobre la adecuación del mismo a fines de cual el cliente pretende utilizarlo, el cliente es responsable de que la utilización se dará por su exclusiva responsabilidad, siendo que WEG Tintas no se responsabiliza por el comportamiento, seguridad, adecuación o durabilidad del producto.

Algunas informaciones contenidas en este boletín son solo estimativas, y pueden sufrir variaciones debido a factores fuera del control del fabricante. De esta manera, WEG Tintas no garantiza y tampoco asume cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cuanto a cualesquier daños materiales o personales resultantes del uso incorrecto de los productos en cuestión o de las informaciones contenidas en este Boletín Técnico.

Las informaciones contenidas en este boletín técnico están sujetas a modificaciones periódicas, sin previo aviso, debido a la política de evolución y mejoría continua de nuestros productos y servicios, suministrando soluciones con cualidad para satisfacer a las necesidades de nuestros clientes.